关于漆包线材质报告

四会市恒辉电工器材有限公司

地址：广东省四会市大沙镇南江工业园华丽路 1 号

联系电话：0758-3202866　　传真：0758-3202866

本公司的产品漆包圆铜线，所采用的铜材为阴极铜，纯度≥99.95%，（符合 GB/T467、GB/T3952 和 GB/T3953 标准和要求），绝缘漆符合 JB/T7599 标准要求，且我司承诺：在制程中不会添加任何影响材质成分的杂质。

漆包线材质成份表：

材料名称	构成物质名称	组成部件占总重%	组成物质的化学名称	化学物质登记号 CASNO	组成物质的重量占组成部件 %	备注
漆包圆铜线	铜材料	92%～98%	Cu	7440-50-8	不小于 99.96%	
			Cr	7440-47-3	<0.0001%	
			Mn	7439-96-5	<0.0001%	
			Fe	7439-89-6	<0.0005%	
			Ni	7440-02-0	<0.0001%	
			Zn	7440-66-6	<0.0001%	
			As	7440-38-2	<0.0001%	
			Se	7782-49-2	<0.0001%	
			Ag	7440-22-4	<0.0011%	
			Cd	7440-43-9	<0.0001%	
			Sn	7440-31-5	<0.0001%	
			Sb	7440-36-0	0.0001%	
			Te	7790-48-9	<0.0001%	
			Pb	7439-92-1	<0.0001%	
			Bi	7440-69-9	<0.0001%	
			Co	7440-48-4	<0.0001%	
			S	7704-34-9	0.0022%	
			O_2	7782-44-7	0.0026%	
			Si	7440-21-3	0.0007%	
			P	7723-14-0	0.0001%	
	漆膜	2%～8%	Polyurethane	NA	不小于 99.90%	
	润滑油	Neglect	Paraffin oil	NA	Neglect	

本报告适用于公司所生产的所有漆包线产品。

四会市恒辉电工器材有限公司 质检专用章

2021.03.14

扫描全能王 创建